

HYDRO DC



DESCRIPTION

Peinture Hydro mate à base d'émulsion acrylique, très économique et adaptée à une utilisation en intérieure et extérieure

PROPRIETES DU PRODUIT

- Disponible dans la base W
- Bonnes propriétés couvrantes
- Surface finie mate
- Temps de séchage rapide
- Solution économique
- Très bonnes propriétés d'ouvrabilité et de nivellation

RECOMMANDATIONS D'UTILISATIONS

Il est utilisé dans tous les murs et plafonds intérieurs, neufs, anciens et peints, préalablement peints avec de l'enduit à base de ciment, de la chaux, gypse, et tout type d'espace intérieur et extérieur, chambres, toilettes, salons, bureaux, services, etc

DONNEES TECHNIQUES

Résine	Acrylic copolymer
Densité EN ISO 2811-1	1,65±0,02 gr/ml
Résidu sec EN ISO 3251	70%
Dilution	15 – 20%
Viscosité	120 ± 5 KU
Temps de séchage entre 2 couches	3 - 6 hours
VOC dans le produit prêt (European Directive 2004/42/EC) (g/l)	≤ 10
VOC émissions ambiantes Chambre de simulation ISO 16000 (mg/m ³)	≤ 0.2
Pouvoir couvrant EN ISO 6504-3	≥ 98% Class III
Résistance au lavage ISO 11998	Class III

DEUTSCH COLOR

APPLICATION GUIDELINES

- Méthode d'application : Pinceau, rouleau ou pulvérisation
- Dilution : Il est recommandé de le diluer à 15-20% avec de l'eau.

PREPARATION DE SURFACE

Les surfaces doivent être complètement sèches, propres et exemptes de poussière et d'éléments qui entravent l'adhérence de la peinture. Réparez toutes les fissures et les pièces endommagées en utilisant les produits de la gamme Deutschcolor, Natur Kalk, Vox 707, Glatte Spachtel, Spachtel Finish, etc. Ensuite, il est recommandé d'appliquer le revêtement Macht Tiefgrund Wasser, dilué avec de l'eau 1:1 ou un doublure Macht Haftgrund diluée dans un rapport de 1:3. Lors de l'application du primer, évitez de créer un film qui crée alors des problèmes de collage de la peinture sur le support.

PREPARATION DU PRODUIT

Diluer le produit Hydro DC avec 15-20% d'eau, en s'assurant qu'il est bien mélangé avec la peinture. Utilisez un mélangeur électrique à basse vitesse pour obtenir un mélange aussi uniforme et complet que possible.

APPLICATION DU PRODUIT

Le produit Hydro DC est appliqué au pinceau ou au rouleau. Le cycle d'application comprend au moins l'application de deux couches de peinture. Le temps nécessaire entre les deux revêtements est de 2 à 4 heures selon les conditions météorologiques, la température et l'humidité. Nettoyez les pinceaux, rouleaux et autres outils de travail avec de l'eau avant que la peinture ne sèche.

EMBALLAGE

5KG, 10KG, 25KG, 40KG

STOCKAGE

24 mois si stocké dans un endroit sec, loin des sources de chaleur, à une température entre +5°C et +30°C. Protégez-le du gel

INFORMATIONS SUR LA SANTE ET LA SECURITE

Tenir hors de la portée des enfants. En cas de contact avec les yeux ou de déglutition, consulter un médecin immédiatement et montrer le contenu du contenant. Ne jetez pas le produit dans les drains.

NOTES

- Sur les surfaces de béton frais, le produit doit être appliqué au moins 30 à 40 jours plus tard.
- Il est recommandé d'éviter l'application du produit à des températures inférieures à 5 °C ou peu de temps avant la pluie

